

## TECHNICKÝ LIST

# GOLVFÄRG EP-V PODLAHOVÁ EPOXIDOVÁ BARVA

**1. Popis výrobku:** Golvfärg EP-V je dvousložková difúzně otevřená epoxidová barva na vodní bázi

**2. Použití:** Golvfärg EP-V je barva určená především na betonové podlahy, ale může být použita i na dřevěných, dřevovláknitých aj. podlahách. Je vhodná pro bytové, komerční i průmyslové podlahy, které jsou vystaveny menší či středně těžké zátěži. Barva má výjimečně dobré difúzní charakteristiky, a proto je zvláště vhodná pro podlahy bez izolace, nebo pro čerstvě betonované podlahy.

### **3. Technická data:**

Difúzní charakteristiky: difúzně otevřená vůči vodním parám  
Specifická hmotnost: A komp. 1,05 g/cm<sup>3</sup> B komp. 1,29 g/cm<sup>3</sup>  
Zpracovatelnost směsi: max. 2 hodiny  
Doba schnutí (při +15°C): další nátěr po 10 hodinách, ne však déle než do 24 hodin !  
Pochůznost: po cca 24 hodinách, plně zatížení po 5-7 dnech  
Min. teplota pro aplikaci: +10°C !!  
Stupeň lesku: lesklá, cca 80%  
Nebezpečí požáru: žádné  
Obsah sušiny: 53%, 1 vrstva vydá cca 50 um  
Spotřeba materiálu: 0,12 kg/m<sup>2</sup> pro 1 vrstvu, vydatnost 8 m<sup>2</sup>/kg pro 1 vrstvu  
Skladovatelnost: 2 roky, skladujte v suchu a chladu, nesmí zmrznout !!

### **4. Příprava podkladu:**

Nově pokládané betonové podlahy je třeba nechat min. 1 týden vyschnout. Musí být povrchově suché, bez nečistot a mastnot. Případné cementové mléko či jiné nepevné části se musí odstranit pískováním, otryskáním, obroušením nebo omytím kyselinou. Při aplikaci na starý nátěr, musí být odstraněny všechny nepevné části starého nátěru a povrch musí být zdrsňen.

### **5. Aplikační pokyny:**

Poměr míchání: A : B 3 : 7 váhově  
Ředění: vodou 10-20% při prvním nátěru na savý podklad, jinak neředit  
Aplikace: štětkou nebo válečkem

Aplikujte alespoň 2 vrstvy (dle kvality podkladu). Zajistěte dobré větrání, aby došlo k odpaření veškeré vody před zaschnutím nátěru. Při atmosférické vlhkosti nad 85% může být povrch matný a skvrnitý.  
Pracovní náčiní čistěte ve vodě okamžitě po ukončení aplikace.

**6. Balení:** 1 kg    4 kg    10 kg (uvádí se celková hmotnost A+B)

### **7. Odstíny:** odstíny dle originální vzorkovnice HAGMANS

5000 bílá	5002 tmavěšedá	5003 světlešedá
5005 šedomodrá	5007 šedozelená	5011 světle zelená
5019 světlebéžová	5024 modrá	šedá

### **8. Obecné:** Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.

Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte. Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem. Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.  
V případě potřeby kontaktujte náš technický servis. Vyrobeno ve Švédsku (EU).

---

Dovoz a distribuce v České republice:  
Redok s.r.o., V Kopečku 80, 500 03 Hradec Králové  
Tel.: 603 – 840 696, E-mail: [info@redok.eu](mailto:info@redok.eu), [www.redok.eu](http://www.redok.eu)