

TIEFGRUND - speciální penetrace

Možnosti použití: Speciální penetrační nátěr bez rozpouštědel, který se vyznačuje zvláště dobrým zpevňujícím a kapilárním účinkem. Určeno k penetraci savých stavebních krytin (např. eternit, betonové či pálené tašky apod.), minerálních omítek, sádrových stavebních materiálů, zdíva a betonu. Ke zprostředkování vynikajícího přítlutu nátěru na podkladu natřených i nenatřených ploch. Zvláště vhodné pro vnitřní prostory a pro prostory potravinářského charakteru, neboť nevypařuje žádná rozpouštědla a je téměř bez zápachu i během aplikace. Použití též ve špatně větratelných místnostech. Lehce zpracovatelná, neznese nadměrné dýchání. Tento produkt není vhodný pod silikátové a silikonové nátěry. **Vlastnosti:** ředitelná vodou; odolná proti alkalii; paropropustná; odolná proti vlivům povětrnostních podmínek; určena pro vnitřní i vnější použití. **Barevný odstín:** mléčné bílý, po zaschnutí bezbarvý. **Hustota:** 1,14 g/cm³. **Pigmentová báze:** transparentní. **Pojivová báze:** akrylátová disperze. **Obsah látek:** polymerová disperze, voda, aditiva a konzervační látky. **Vhodný podklad:** Podklad musí být vyzrálý, čistý, suchý (max. 4,5 obj.% vlhkosti) a nosný. Staré, nespolehlivé držiči nátěry je třeba odstranit. **Způsob nanášení:** Štětkou, válečkem nebo airless. Na standardně savý podklad nanášet neředěně. Jestliže je podklad málo savý, doporučujeme před aplikací naředění penetrace čistou vodou tak, aby se po zaschnutí penetrace na povrchu nevytvářel hladký uzavřený film. Aplikace penetrace by měla být poslední operací na podkladu před nátěrem nebo nástřikem barvy. **Teplota při zpracování:** min. +5°C teplota objektu i okolního vzduchu, během zpracování i schnutí. **Doba schnutí:** proschlá po: cca 8 hod. (v exteriéru dle klimatických podmínek). **Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí výrazně prodlužuje. Vydátost:** 5–10 m²/l v jedné vrstvě, neředěného materiálu. **Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr. Ředění:** dle savosti

podkladu. **Čištění nástrojů:** ihned po použití vodou.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE dle Nařízení (ES) č. 1272/2008: Obsah VOC: 2004/42/ES (VOC): 2010/75/EU (VOC): 0,905 % (9,408 g/l); 2004/42/ES (VOC): 0,012 % (0,124 g/l) **Nebezpečné složky:** 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, Směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) **Signální slovo:** varování. **H-věty:** H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. **P-věty:** P102 uchovávejte mimo dosah dětí. P280 používejte ochranné rukavice. P302+P352 při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody. P362+P364 kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte; P501 Odstraňte obsah/ obal v souladu s místními/regionálními předpisy sběrného místa odpadu. **Skladování:** v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchováva své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu. **Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku:** Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, tekuté zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu. **Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad:** kód 080112; **znečištěných obalů:** kód 150102 Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity. Obaly, které nelze vyčistit, zlikvidujte. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.



Vydátost: cca 50–150 m²/balení
(v závislosti na savosti podkladu a ředění)

Lze přetřít za: cca 6-8 hod.
(platí pro vnitřní použití, v exteriéru dle povětrnostních podmínek)

10Le

Meffert AG
Farbwerke

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o.,
Do Čertous 2627/9, hala J,
193 00 Praha – Horní Počernice,
tel: 326 375 830,
e-mail: meffert@meffert.cz,
www.meffert.cz

Zpracovatelem a prodejcem
materiálu je firma Redox s.r.o.
Pro bližší informace kontaktujte:
tel. 603 840 696 nebo
info@redox.eu;
www.natelystreich-barvy.cz



Tiefgrund LF

Penetrování savých střešních krytin

- Proniká do hloubky podkladu
- Rychle schnoucí
- Po zaschnutí bezbarvá
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Bez zápachu
- Sjednocuje savost podkladu

