



## TECHNICKÝ LIST

### ASFALTPRIMER ASFALTOVÁ PENETRACE

**1. Popis výrobku:** Asfaltprimer je studený asfaltový rozpouštědlový nátěr určený pro základní izolaci proti vlhkosti.

**2. Použití:** Asfaltprimer se používá pro penetraci vysušených či degradovaných lepenkových střešních krytin před nátěrem hmotou HAGMANS-Takmassa. Užívá se také jako základní protivlhkostní izolace základových zdí.

**3. Technická data:**

specifická hmotnost: 0,89 g/cm<sup>3</sup>  
zpracovatelnost: dlouhodobá – bez tužidla  
doba schnutí (při 20°C): cca 2 hodiny  
hořlavost: hořlavý, stupeň hořlavosti 2b  
bod vznícení: +30°C  
obsah sušiny: 50%  
spotřeba materiálu: dle podkladu  
skladovatelnost: 2 roky, skladujte v suchu a chladu

**4. Příprava podkladu:** Očistěte (oškrábejte, okartáčujte apod.) podklad od nečistot, rzi a jiných částic. Povrch musí být před aplikací čistý a suchý. Plechový podklad opatřete antikorozní základní barvou HAGMANS-Rostskyddsgrund.

**5. Aplikační pokyny:**

Nátěrovou hmotu aplikujte kartáčem, štětcem nebo válečkem. Hmotu musí být dobře rozetřena, aby dobře propenetrovala veškeré drobné trhliny v podkladu a zajistila dobrou přílnavost krycího nátěru k podkladu. Nářadí očistěte okamžitě po aplikaci syntetickým ředidlem (např. HAGMANS-Förtunning 450/2, 4000).

**6. Balení:** 5 l 12 l 200 l

**7. Odstín:** černý

**8. Obecné:** Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace. Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte. Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

---

Dovoz a distribuce v České republice:  
Redok s.r.o., V Kopečku 80, 500 03 Hradec Králové  
Tel.: 603 – 840 696, Fax: 495 512 410, E-mail: [info@redok.eu](mailto:info@redok.eu), [www.redok.eu](http://www.redok.eu)